

DESCRIZIONE

CEMENTO PRONTO è uno stucco di aspetto granuloso tipico del cemento ad elevate prestazioni per riparazione di giunti basato su dispersione di polimeri ed additivi. Garantisce un'ottima adesione sia su giunti interni che esterni, è inodore e di facile applicazione con pistola per silicone.

- Resistente alla pioggia, alle alte e basse temperature, anche al gelo.
- Ottima resistenza ai raggi UV.
- Applicabile anche su superfici leggermente umide è verniciabile dopo sole 24 ore dalla sua posa.
- Facilmente estraibile con pistola per silicone possiede un'ottima tixotropia.
- Inodore; non contiene solventi, silicani o MDI.
- Non è adatto per applicazioni sommerse in acqua.

PROPRIETÀ

- Monocomponente pronto all'uso
- Aspetto tipico del cemento
- Privo di solventi
- Inodore
- Verniciabile
- Utilizzabile in giunti interni ed esterni
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Resistenza alla pioggia
- Resistente alle alte e basse temperature
- Tixotropico e non cola in fase verticale
- Ottima lavorabilità

CARATTERISTICHE TECNICHE

BASE	Stirolacrilica
ASPETTO	Pasta Tixotropica
TEMPO DI LAVORABILITÀ'	10 min. (23°C - 50% U.R.)
FORMAZIONE PELLE	16 min. (23°C - 50% U.R.)
VELOCITÀ' DI RETICOLAZIONE	5 mm/24h (23°C - 50% U.R.)
PESO SPECIFICO	1,59 +/- 2%
RESIDIO SECCO	86% +/- 2%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C a + 80°C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 5°C a + 45°C

PREPARAZIONE ED USO

Condizioni di utilizzo: Utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e + 45°C. Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di una eventuale verniciatura.

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia. Proteggere dall'acqua per almeno 24 ore.

Requisiti della superficie: La superficie deve essere asciutta, priva di polvere, oli, distaccanti e grassi ed una volta pulita non attendere più di 20 min. prima di effettuare la posa del prodotto.

Prima di applicare il prodotto è necessario assicurarsi che i materiali costruttivi che verranno a contatto con esso non creino delle alterazioni che possano compromettere o alterare le sue caratteristiche (tipo scolorimento) e prestare inoltre molta attenzione alla parti volatili che potrebbero crearsi da lavorazioni eseguite nei pressi del prodotto.

Misura consigliata di ampiezza fuga: 8-16 mm

Misura consigliata di profondità: 4-8 mm

Evitare il contatto con materiali bituminosi o plastificanti come: Butile, Neoprene, malte bituminose e EPDM.

Utensili per l'utilizzo: pistole manuali e spatole idonee.

PULIZIA

Macchie e residui: rimuovere le parti non ancora reticolate con acqua mentre le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente

SCADENZA PRODOTTO 12 mesi**PRECAUZIONI**

Durante l'applicazione del prodotto si consiglia di usare guanti e occhiali. Durante l'uso mantenere il luogo di lavoro ben arieggiato, evitare il contatto con occhi o membrane mucose; in caso di contatto sciacquare accuratamente con abbondante acqua al fine di evitare possibili irritazioni.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Le presenti norme tecniche si basano su prove attendibili ed esperienze pratiche e servono a consigliarvi per un migliore utilizzo. Anche se le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda sono ritenuti attendibili, Prochimica New Technology S.r.l. declina ogni responsabilità in merito. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove dirette per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Per il resto si rimanda alle nostre condizioni d'uso.